

Icopal MS-klæber

Anvendelse

Icopal MS-klæber anvendes blandt andet til klæbning af IcoMoss ruller til tagpaptage..

Produktdata		Blad nr. 137
Gyldigt fra	01.02.2010	
Dimension Emballage	0,8 l poser	
Farve	Sort	
Opbygning	Bitumen, siliconebindemidler, fibre og klæbeforbedrer.	
Forbrug, l/m²	0,3	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	50	SV 40.2-89
Fortynding	Kan ikke fortyndes	
Opløsningsmiddel	-	
MAL-kode	1-1	
Flammepunkt, °C	-	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	24. Fuld styrke efter ca. 4 uger	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

IcoMoss MS-klæber påføres med fugepistol. Der påføres normalt en stribe midt i rulle samt langs kanterne. Overfladen skal være ren og tør. Kan ikke anvendes ved temperaturer under 5°C. Er fugthærdende.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

Pr-nr. 2192051