

Icopal Hydrotol 90

Anvendelse

Icopal Hydrotol 90 anvendes til klæbning af belægningsoverflader forud for udlægning af asfaltlag. Kan desuden anvendes til forsegling af cementstabiliserede befæstelseslag.

Produktdata	Blad nr. 68	
Gyldigt fra	01.08.2004	
Dimension Emballage	10,0 - 20,0 – 25,0 og 175 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Destilleret bitumen, klæbeforbedrer og aromatfrie karbonhydrider.	
Forbrug, l/m²	0,2-0,4 - klæbning før udlægning af asfalt 0,5-0,7 - forsegling af cementstabilisering	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 50	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. minerals terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-I	
Flammepunkt, °C	Ca. 27°C	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	2-3	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Hydrotol er et bituminøst klæbemiddel tilsat klæbeforbedrende additiver. Produktet har gode vedhæftningsegenskaber til tørre og let fugtige overflader af asfalt og cementbeton.

Icopal Hydrotol er brandfarlig og må ikke opbevares eller udsprøjtes i nærheden af åben ild.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.