

ICOPAL® på plader



NYHED!



Leverandør af den indre ro



Anvendelse

Fabrikspålægning af Icopal Tagpap

Kan foretages på alle plader, der er godkendt som underlag for tagpapdækninger (TOR's krav).

Plader skal være plane og jævne. Overflader må højst afvige +/- 25 mm målt med en 2,4 m retskede, og fugtindholdet må ikke overstige 16 vægtprocent. Pladernes bredde må ikke overstige 1220 mm.

Leveringsbetingelser

Pladerne leveres frit til vores fabrik vedlagt følgeseddel med antal samt ordre-/tilbudsnr.

Efter pålægning returneres pladerne frit til Deres adresse i Danmark, ekskl. ikke landfaste øer samt Grønland og Færøerne.

Icopal Tagpap

Plader pålægges som standard Icopal Base 500 G. Selve pålægningen foretages ved smeltning af bagsidens SBS-bitumen med IR-varme og nedpresning med trykvalse. Dette sikrer dels en 100 % kontrolleret klæbning af rullerne uden risikio for bitumenrester i pladernes fer/not, dels en meget høj vedhæftningsstyrke sammenlignet med traditionel svejsning.

Emballering

De færdige plader stables på 2 stk. 3" x 3" x 125 cm strøer eller 4" x 4" x 125 cm strøer, og foroven lægges to stk. 1" x 3" x 125 cm brædder, inden der strappes med 2 stål-bånd.

Øverste plade vendes med tagpap-pen nedad, og der afstrøes om nød-

vendigt med sand eller et lag folie mellem pladerne for at undgå sammenklæbning.

Efter ordre forsynes paller med plast-folie som "låg" samt efterfølgende strækfilm.

Efter ordre forsynes hele paller til søtransport med plader på langsider (affaldskrydsfinerplader eller masonit-plader), og der anvendes 3 stål-bånd.

Pallemærkat med ordrenr. mv. sættes på endegavle.

Montering af plader

Plader fastgøres med kamsøm såvel langs kant som i mellemunderstøtninger i overensstemmelse med TOR-anvisninger. Antal og afstand mellem søm fastlægges ud fra gældende normer.

Efter montering af plader strimles alle pladesamlinger med 20 cm strimler samt over alle øvrige sømninger med min. 10 cm strimler. Der anvendes strimler min i kvaliteten Icopal Base 400 P.

Som øverste lag kan anvendes Icopal Top 400 P, Icopal Top 500 P eller Icopal Mono 550 i henhold til Icopals anvisninger i Håndbog nr. 9. Specifikationer opfylder brandkravene som klasse B roof (t2) tagdækninger.



- **Større sikkerhed for korrekt påklæbning**

- **Hurtig lukning af taget**

- **Mindsket risiko for byggefugt i konstruktionen**



icopal marketing 3005-10-09

Icopal a/s

Lyskær 5

DK-2730 Herlev

tag.dk@icopal.com

www.icopal.dk