

Icopal Monarperm 1000


Anvendelse

Monarperm 1000 anvendes som diffusionsåbent, selv bærende undertag i tagdækninger med tegl, betontagsten, skifer, tagplader o. lign. Beskytter mod slagregn og fygesne på tage med hældning ned til 15°. Kan anvendes i uventilerede konstruktioner.

Egenskaber

Monarperm 1000 er et stærkt og sejt produkt med stor sømrikestyrke og meget lang levetid. Den specielle underside har en stor vandakkumulerende evne, således at kondensdryp undgås. På grund af den bløde filt vil Monarperm 1000 normalt ikke give anledning til støjgener.

Klasse MH undertag.

Produktdata		Blad nr. 84	
Opbygning Overside Armering Underside	Sort kunststoffilt. - Kunststoffilt kombineret med diffusionsåben plastfilm.		
Vægt	0,35 kg/m ²		
Montage	Monarperm 1000 anbefales monteret på langs af spærene. Se separat vejledning. I uventilerede konstruktioner bør isoleringen monteres min. 10 mm under overkant spær for at muliggøre evt. senere ekspansion.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 30,0	EN 1848-1
Bredde	m	1,1 +1,5 %/-0,5 %	EN 1848-1
Tykkelse	mm	1,0 ±20 %	EN 1949-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	700 ±20 % 550 ±20 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	60 ±20 % 80 ±20 %	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	350 ±20 % 350 ±20 %	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Vandtæthed	Klasse	W1	EN 1928A
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 1,4	EN 1931
EN 13859-1			
			Icopal Danmark a/s, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark 07