

Icopal Klæbeasfalt

Anvendelse

Icopal Klæbeasfalt anvendes til påklæbning af tagpap samt alle former for isoleringsplader.

Anvendes på underlag af beton, profilerede stålplader, krydsfiner og bitumencoatede mineraluldstagplader.

Produktdata	Blad nr. 58	
Emballage størrelse:	20,0 kg	
Farve	Sort	
Opbygning	Oxyderet bitumen.	
Forbrug, l/m²	1-2	
Tekniske data:		Prøvningsmetode
Viskositet cP	-	
Fortynding	-	
Opløsningsmiddel	Intet	
MAL-kode	Ikke påkrævet	
Flammepunkt (DIN 51755) °C	> 220	DIN 52755
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	-	
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Overfladen skal være ren og tør.

Icopal Klæbeasfalt opvarmes i asfaltkedel til 190-220 °C. Må ikke opvarmes til over 240-250 °C. Klæber ikke ved temperaturer under 170 °C.

Påføres med kande og/eller kost. Inden påføring af klæber forbehandles med Icopal Asfaltgrunder.