


Icopal Top 310 G (Skurpap)

Anvendelse

Icopal Top 310 G anvendes som øverste lag på sekundære bygninger så som legehuse, brændeskure mv. Top 310 G kan kun anvendes til tage, der ikke kræver klasse T tagdækning.

Egenskaber

Icopal Top 310 G har moderat sømfasthed og god perforationsmodstand. Armeringen har begrænset styrke, men en god varmestabilitet.

Produktdata		Blad nr. 136	
Opbygning Overside Armering Underside	Oxyderet bitumen bestrøet med stengranulat. Bitumenimprægneret glasfilt. Oxyderet bitumen afstrøet med sand.		
Farve	Lys grå		
Vægt	4,0 kg/m ²		
Montage	Pålægges ved sømning. Koldklæbes i overlæg.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 7,5	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 0,6	EN 1848-1
Tykkelse	mm	≥ 3,0	EN 1949-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	700 ±30 % 450 ±30 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	3 ±30 % 3 ±30 %	EN 12311-1
Sømrivstyrke, langs Sømrivstyrke, tværs	N	100 ±30 % 120 ±30 %	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ 0	EN 1109
Varmestabilitet	°C	≥ 70	EN 1110
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 1000	EN 1931
Brandklasse		F _{ROOF} (t2)	
Vandtæthed	10 kPa	Bestået	EN 1928
EN 13707			
 0809			Icopal a/s, Mileparken 38 DK-2730 Herlev, Danmark 08 0809 – CPD - 0552