


Icopal FastSafe (Base 512 P)

Anvendelse

Icopal FastSafe anvendes som fast undertag, hvor der ønskes en 1-lagsdækning. Tagdækningerne kan udføres i henhold til specifikationskemaerne i kapitel 9.

Egenskaber

Icopal FastSafe har stor styrke, er sømfast og har en god perforationsmodstand. Produktet kan optage mindre bevægelser fra underlaget. SBS-bitumen giver stor og blivende kuldefleksibilitet, sikrer mod kuldeknæk og øger tagdækningens levetid.

Produktdata		Blad nr. 86	
Opbygning Overside Armering Underside	SBS-bitumen belagt med tynd filt. Bitumenimprægneret polyesterfilt. SBS-bitumen afstrøet med sand.		
Vægt	2,2 kg/m ²		
Montage	Icopal FastSafe sømmes, overlæg er selvklebende. Ved temperaturer under 10° skal overlæg lunes med varmluftpistol. Endeoverlæg koldklæbes.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 10,0	EN 1848-1
Bredde	m	1,0	EN 1848-1
Tykkelse	mm	2,2 ±15 %	EN 1949-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	875 ±15 % 575 ±15 %	EN 12311-1 + EN 13859-1 Annex A
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	45 ±20 % 60 ±20 %	EN 12311-1 + EN 13859-1 Annex A
Sømrivstyrke, langs Sømrivstyrke, tværs	N	200 ±20 % 275 ±20 %	EN 12310-1 + EN 13859-1 Annex B
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Vandtæthed	Klasse	W1	EN 1928A + EN 1859-1
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 800	EN 1931
EN 13859-1			
			Icopal Danmark a/s, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark 07