


IcoTæt

Anvendelse

IcoTæt anvendes som dampspærre i bygningskonstruktioner.

Egenskaber

IcoTæt har stor søm- og trækstyrke. Indholdet af stabilisatorer gør, at produktet har gode ældningsegenskaber.

Produktdata		Blad nr. 139	
Opbygning Overside	LDPE med stabilisatorer		
Farve	Blåtonet		
Vægt	140 g/m ² +10 %/-5 %		
Montage	IcoTæt udrulles løst med minimum 50 mm overlæg, som tapes sammen over fast underlag. Alle gennemføringer/samlinger skal tættes med Icopal rørmanchetter samt Icopal Universaltape.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	50,0 +1 %/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	2 +1,5 %/-0,5 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,15 ±25 %	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 140 > 140	EN 12311-2
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	> 300 > 300	EN 12311-2
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	> 60 > 60	EN 12310-1
Temperaturområde	°C	-40 til +80	
Kuldefleksibilitet	°C	-20 ±1°C	EN 1109
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	450 ±15	EN 1931
Brandklasse	Klasse	F	EN 13501-1
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
EN 13707			
 0809			Monarflex s.r.o, Továrenská 1, 94303 Stúrovo, Slovakia 10