


Icopal Monarperm 800

Anvendelse

Monarperm 800 anvendes som diffusionsåbent undertag på tage med hældning større end 20°. Monarperm er specielt velegnet til tage med udnyttet tagetage, paralleltag og lignende. Monarperm 800 kan på grund af sin meget dampåbne overflade også anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluldsisolering i facader.

Egenskaber

Monarperm 800 er et stærkt produkt med stor rivestyrke og lang levetid. Det er samtidig let, smidigt og enkelt at arbejde med. Monarperm 800 er B2 brandgodkendt efter DIN 4102. Klasse ML undertag.

Produktdata		Blad nr. 89	
Opbygning Overside Armering Underside	Blå diffusionsåben og vandafvisende plastfolie. - Kunststoffilt.		
Vægt	0,22 kg/m ²		
Montage	Monarperm 800 anbefales monteret på langs af spærene. Se separat vejledning. I uventilerede konstruktioner bør isoleringen monteres min. 10 mm under overkant spær for at muliggøre evt. senere ekspansion.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 50,0	EN 1848-1
Bredde	m	1,1 1,5 +1,5 %/-0,5 %	EN 1848-1
Tykkelse	mm	0,5 ±20 %	EN 1949-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	270 ±15 % 230 ±15 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	50 ±25 % 50 ±25 %	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	100 ±20 % 110 ±20 %	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Vandtæthed	Klasse	W1	EN 1928A
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 0,2	EN 1931
EN 13859-1			
			Monarflex a/s, Lyskær 10 DK-2730 Herlev, Danmark 07