


Icopal Elefanthud

Anvendelse

Icopal Elefanthud anvendes som damp- og fugtspærre i bygningskonstruktioner.

Egenskaber

Icopal Elefanthud er sømfast og har stor træk- og rivestyrke. Produktet er ældningsbestandigt og resistent over for cementbundne materialer og almindeligt forekommende kemikalier. Overholder SPF Verksnorm om 50 års ældningsbestandighed. Få samlinger og lille spild ved store bredder.

Produktdata		Blad nr. 95	
Opbygning	LDPE med høj varmebeskyttelse (IR)		
Farve	Blåtonet		
Vægt	192 g/m ² +10 %/-5 %		
Montage	Icopal Elefanthud udlægges løst med min. 50 mm overlæg, som tapes sammen over fast underlag. Alle gennemføringer/samlinger skal tættes med Icopal rørmanchetter og Icopal Universaltape.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	50,0 25,0 +1/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	1,0 2,0 2,7 4,0 +1,5/-0,5 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,2 ±25 %	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 180 > 180	EN 12311-2
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	> 450 > 450	EN 12311-2
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	>100 > 100	EN 12310-1
Temperaturområde	°C	-40 til +80	
Kuldefleksibilitet	°C	-30	EN 1109
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	620 ±20 %	EN 1931
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Brandklasse	Klasse	F	EN 13501-1
Dampspærre, type A EN 13984			
			Monarflex s.r.o, Továrenská 1, 94303 Stúrovo, Slovakia 06