



Icopal 2000 Tagasfalt

Anvendelse

Icopal 2000 Tagasfalt anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Produktdata	Blad nr. 50	
Gyldigt fra	01.04.2003	
Dimension Emballage	5,0 10,0 20,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Vandbaseret bitumenemulsion tilsat kunstgummi og stabiliserende fyldstoffer.	
Forbrug, l/m²	Ca. 0,5.	
Tekniske data	Prøvningsmetode	
Viskositet cP	2.000-3.000	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. med vand.	
Opløsningsmiddel	Vand.	
MAL-kode	1-1	
Flammepunkt, °C	250	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	2-3	SV 40.3 1989
Frostsikker	Opbevares ved min. 5°C.	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal 2000 Tagasfalt omrøres grundigt og påføres med kost i et dækkende lag. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 10°C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage..