

## Icopal Tagmasse

### Anvendelse

Icopal Tagmasse anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage samt til reparation af mindre utætheder.

Produktdata		Blad nr. 69
<b>Gyldigt fra</b>	23.11.2009	
<b>Dimension</b> Emballage	5,0 10,0 l	
<b>Farve</b>	Gråsort	
<b>Opbygning</b>	Specialbitumen, mineralisk fyldstof, mineralske fibre, syntetisk gummi, xylene, mineralisk terpentin.	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	Ca. 0,75	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 12.000	SV 40.2-89
Fortynding	Skal ej fortyndes. Redskaber renses med mineralisk terpentin.	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	3-3	
Flammepunkt, °C	35	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	6	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal Tagmasse omrøres grundigt og påføres med kost i et dækkende lag på 0,5-1,0 mm. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 10°C, dette gælder både tagflade og produkt.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

PR-nummer. 2124163