

## Icopal Tagpapklæber

### Anvendelse

Icopal Tagpapklæber anvendes til klæbning af overlæg/inddækninger samt til punktklæbning af Icopal Base.

Produktdata	Blad nr. 60	
<b>Gyldigt fra</b>	06.09.2010	
<b>Dimension</b> Emballage	1,0 2,5 5,0 10,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Oxyderet bitumen, kuldestabiliserende olie, mineralisk fyldstof, mineralske fibre og aromafrie carbonhydrider.	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	1	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	30.000-80.000	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. mineralisk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	27	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	1-3 (fuld styrke: 1-2 uger)	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal Tagpapklæber påføres med grovtandet spartel. Overfladen skal være ren og tør. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

PR-nr. 345958