

## Icopal Asfaltgrunder, Ny kvalitet

### Anvendelse

Icopal Asfaltgrunder i ny, forbedret kvalitet anvendes til forbehandling af overflader, der skal fugtisoleres eller påsvejses tagpap. Anvendes på mur- og betonflader, krydsfiner og eksisterende tagpap. Kan ikke anbefales på underlag af flydemørtel og vibreringsfri beton.

Den polymerforbedrede bitumen sikrer en væsentlig forøget vedhæftningsstyrke mellem bitumen og såvel underlag som efterfølgende membran.

Produktdata		Blad nr. 55
<b>Gyldigt fra</b>	15.11.2011	
<b>Dimension</b> Emballage	10,0 20,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Specialbitumen tilsat SBS, aktiv klæbeforbedrer og mineralsk terpentin.	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	0,3	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	30-70	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	36	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	2-4	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal Asfaltgrunder påføres i tynde lag med blød kost eller rulle. Overfladen skal være ren og tør. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 1908871