

Icopal 2000 Asfaltgrunder

Anvendelse

Icopal 2000 Asfaltgrunder anvendes til forbehandling af overflader, der skal fugtisoleres eller påsvejses/-klæbes tagpap. Anvendes på murværk, betonkonstruktioner, krydsfiner og eksisterende tagpap. Forøger klæbeeffekten mellem bitumen og underlaget.

Produktdata		Blad nr. 52
Gyldigt fra	10.09.2005	
Dimension Emballage	5,0 10,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Vandbaseret bitumenemulsion tilsat kunstgummi og klæbeforbedrende stoffer.	
Forbrug, l/m²	Ca. 0,2.	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	1.000-3.000	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. med vand.	
Opløsningsmiddel	Vand.	
MAL-kode	1-1	
Flammepunkt, °C	250	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	Se nedenstående	SV 40.3 1989
Frostsikker	Opbevares ved min. 5°C.	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal 2000 Asfaltgrunder påføres i tynde lag med kost eller pensel. Overfladen skal være ren og tør.

Tørretider:	Over 20°C :	Min. 1 time
	10 – 20°C :	Min. 2 timer
	5 – 10°C :	Min. 3 timer
	Under 5°C :	Må ikke anvendes.

De angivne temperaturer gælder såvel luft som underlag.
Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.