

Icopal Reparationsasfalt

Anvendelse

Icopal Reparationsasfalt anvendes til mindre reparationsopgaver af indkørsler, stier, fortove, legepladser mv.

Produktdata		Blad nr. 143
Gyldigt fra	01.03.2011	
Dimension Emballage	10,0 20,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Specialblanding af koldflydende asfalt, vulkanske stenmaterialer og klæbeforbedrer.	
Forbrug, l/m³	Ca. 1400.	
Tekniske data		Prøvningsmetode
MAL-kode	-	
Flammepunkt, °C	106	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	1-4 dage afhængig af lagtykkelse	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Reparationsområdet skal være rengjort og tørt. Icopal Reparationsasfalt fordeles med en skovl og tromles eller stemples fast.

Ved anvendelse ved temperaturer under 10°C bør spande inden brug opbevares ved stuetemperatur eller varmes i vandbad.

Huller dybere end 4-5 cm bør laves i flere omgange.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.