

Icopal Tagasfalt

Anvendelse

Icopal Tagasfalt anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Produktdata	Blad nr. 53	
Gyldigt fra	20.10.2009	
Dimension Emballage	5,0 10,0 20,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Specialbitumen, mineralsk fyldstof, mineralske fibre, aktiv klæbeforbedrer, mineralsk terpentin og kuldestabiliserende olie.	
Forbrug, l/m²	Ca. 1.	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	5.000-10.000	SV 40.2-89
Fortynding	Icopal Asfaltgrunder eller mineralsk terpentin.	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	47	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	6-8	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Tagasfalt omrøres grundigt og påføres med kost i et dækkende lag på ca. 1,0 mm. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 10°C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 345739