

## Dæk-O-Fol

### Anvendelse

Dæk-O-Fol anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluldsisolering i tag-, væg- og gulvkonstruktioner.

### Egenskaber

Dæk-O-Fol er sømfast, formstabil og har stor styrke. Få samlinger og lille spild ved store bredder.

Produktdata		Blad nr. 110	
Opbygning Overside Armering Underside	Perforeret polyethylenfolie. 12 x 12 mm armeringsnet. Kraftpapir.		
Farve	Hvid.		
Vægt	0,170 kg/m <sup>2</sup> ±5 %		
Montage	Dæk-O-Fol fastgøres med galvaniserede papsøm og påsømmede trælister langs kanterne. Dæk-O-Fol monteres på den udvendige side af isoleringen med kraftpapiret vendt mod denne. Min. 50 mm overlæg. Må ikke monteres stramt. Vægbeklædningen bør monteres hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned. Se i øvrigt separat arbejdsvejledning.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	20,0 40,0 +1/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	1,0 1,25 1,5 3,0 +1,5/-0,5 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,25 ±25 %	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	400 ±10 % 375 ±10 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	10 ±50 % 10 ±50 %	EN 12311-1
Sømrivstyrke, langs Sømrivstyrke, tværs	N	120 ±20 % 140 ±20 %	EN 12310-1
Diffusionsmodstand, Z	GPasm <sup>2</sup> /kg	1,7 ±15 %	EN 12572
Brandklasse		F	EN 13501-1
Vandtæthed		Klasse W3	EN 13111
Vindspærre, EN 13859-2			
Monarflex s.r.o, Továrenská 1, 94303 Stúrovo, Slovakia			