



Icopal bitumenprodukter og zink

Inddækningsprofiler i zink kan normalt anvendes sammen med tagpap uden korrosionsproblemer.

På tagfod og i skotrender vil der i nogle tilfælde kunne ske misfarvning, der stammer fra udvaskning af farvestof fra tagpapoverfladen. Det kan ikke fuldstændig udelukkes, at der over en længere årrække kan ske tæring.

I kyst- og industriområder med aggressivt miljø må zink-profiler på grund af korrosionsrisiko ikke anvendes.

Icopal alu-profiler kan uden risiko for ovennævnte problemer anvendes til alle inddækningsopgaver.

Skal et tagpaptag med zinktagrender overstryges med Icopal Tagasfalt, bør asfalten beskyttes med udstrøning af løs skifer i den våde asfalt.

På zinktage kan Icopal tagpap anvendes som fast undertag for zinkbeklædningen, såfremt der anvendes et mellemlæg med afstandsgivende strukturmatte. Icopal Metal er et produkt til denne anvendelse.