

Icopal Windy

Anvendelse

Icopal Windy anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluldsisolering i tag-, væg- og gulvkonstruktioner.

Egenskaber

Icopal Windy er sømfast, har stor styrke og er meget diffusionsåben. Den store bredde giver en hurtig montage med få samlinger.

Produktdata		Blad nr. 77	
Opbygning	PP-væv lamineret til en vindtæt PE-folie.		
Farve	Hvid.		
Vægt	0,058 kg/m ² ±5 %		
Montage	Windy fastgøres med galvaniserede papsøm og påsømmede trælister langs kanterne. Windy monteres på den udvendige side af isoleringen og med teksten synlig fra ydersiden. Vægbeklædningen bør monteres hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned. Se i øvrigt separat arbejdsvejledning.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	50,0 +1/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	2,75 +1/-0,5 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,15 ±25 %	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	130 ±10 % 70 ±10 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	70 ±20 % 70 ±20 %	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	65 ±10 % 70 ±10 %	EN 12310-1
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	0,2 ±20 %	EN 12572
Brandklasse		F	EN 13501-1
Vandtæthed		Klasse W3	EN 13111
Vindspærre, EN 13859-2			
Scandinavian Nonwoven AB, Alevägen, 291 62 Kristianstad Sverige			